


Lakier ogniochronny UNIEPAL – DREW AQUA 1-K

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Nazwa produktu | UNIEPAL DREW AQUA 1-K lakier do drewna i materiałów drewnopochodnych ogniochronny, wodorozcieńczalny |  |
| Dokumenty odniesienia | <ul style="list-style-type: none"> • Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0490 • Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/18/2018 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1020 – CPR - 010040116 • Posiada atest higieniczny • Okres gwarancji: 6 miesięcy od daty produkcji | |
| Zastosowanie | <ul style="list-style-type: none"> • Lakier impregnacyjny przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków. • Lakier posiada wysoką twardość i odporność na ścieranie co umożliwia zastosowanie na posadzkach podłogowych, parkietach, schodach, meblach w lokalach użyteczności publicznej. | |
| Klasyfikacja reakcji na ogień | Wyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW AQUA 1-K w ilości co najmniej 200 g/m ² , zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności: drewno każdego rodzaju (z wyjątkiem drewna egzotycznego) i wyroby drewnopochodne o grubości co najmniej 12 mm - jako niezapalne (B-s1,d0) , | |
| Klasyfikacja podłóg | Posadzka wykonana z drewna każdego rodzaju (z wyjątkiem drewna egzotycznego) o grubości co najmniej 12 mm- jako trudno zapalne (Bfl-s1) . | |
| Przygotowanie lakieru: | <ul style="list-style-type: none"> • Wyrób starannie wymieszać przed użyciem. • Preparat gotowy do użytku- nie rozcieńczać! | |
| Przygotowanie podłoża: | <ul style="list-style-type: none"> • Zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże. • Lakier UNIEPAL DREW AQUA 1-K należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%. • Po wyschnięciu lakier tworzy satynową powłokę • Drewno dębowe wymaga dodatkowo zastosowania podkładu nitrocelulozowego lub alkoholowego. | |

Lakier ogniochronny UNIEPAL – DREW AQUA 1-K

| | |
|--|---|
| Aplikacja: | <ul style="list-style-type: none"> • Lakier nanosić w temperaturze powyżej 10 °C. • Przed rozpoczęciem właściwych prac zaleca się wykonanie próby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrów aplikacji (wydajność, rozlewność, czas schnięcia i in.). • Na płaszczyzny pionowe i poziome lakier nanosić dwu lub trzykrotnie w ilości całkowitej co najmniej 200 g/m². • Grubość pojedynczej mokrej warstwy nie powinna przekraczać 40 µm. Ostateczna grubość powłoki powinna wynosić min. 100 µm. Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia. • W temperaturze 23°C (± 2) i wilgotności względnej 50% (± 5) drugą warstwę można nakładać po 8 godzinach, trzecią po całkowitym wyschnięciu poprzednich warstw. • W przypadku gdy istotna jest wysoka estetyka wykończenia drewna zaleca się wykonać pierwsze naniesienie cienką warstwą, a po wyschnięciu przeszlifować materiałem ściernym o gradacji > 240 celem usunięcia włosków. • Bezpośrednio po zakończeniu prac należy dokładnie oczyścić narzędzia natryskowe lub pędzel wodą. |
| Inne informacje, uwagi: | <ul style="list-style-type: none"> • Wydajność: 5 m²/l przy całkowitym wymalowaniu w zależności od chłonności podłoża. • Rozpuszczalność: rozpuszcza się w wodzie. • Po wyschnięciu tworzy satynową powłokę • Powierzchnie pokryte innymi lakierami mogą zmienić klasyfikację ogniową. • Nie mieszać z innymi lakierami • Całkowitą ogniochronność uzyskuje się po okresie 24 godzin od całkowitego wyschnięcia lakieru. |
| Stan techniczny | <ul style="list-style-type: none"> • Powłoki należy sprawdzić przynajmniej raz na 12 miesięcy. • W przypadku uszkodzeń należy ubytki uzupełnić. |
| Magazynowanie: | Przechowywać i przewozić w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze: +5 ÷ 30°C. |
| Transport: | Nie stanowi zagrożenia w trakcie transportu i nie wymaga specjalnego traktowania. |
| Producent / Zakład produkcyjny: | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ADW" Sp. z o.o. ul. Zbożowa 2, 43-175 Wyry tel. +32 218 71 85 fax.: +32 323 00 85 |
| Dostępne opakowania | 0,75; 5; 10 litrów |
| Dokument stworzono | 24.08.2018r. |