

UNIDREW

18.12.2024 r.

Nazwa produktu:	UNIDREW Impregnat ogniochronny do drewna i materiałów drewnopochodnych UNIDREW
Dokumenty odniesienia:	• Krajowa Ocena Techniczna – ITB-KOT-2025/2882 wydanie 1 • Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych – Nr 020-UWB-3115/W • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr KDWU/1/2025
Zastosowanie:	Impregnat jest przeznaczony do zabezpieczania przed działaniem ognia elementów budowlanych z drewna (z wyłączeniem drewna egzotycznego i drewna klejonego) i materiałów drewnopochodnych stosownych wewnątrz obiektów budowlanych. Impregnat może być stosowany do zabezpieczania elementów z drewna o grubości nie mniejszej niż 12 mm, gdzie grubość oznacza najmniejszy wymiar przekroju elementu drewnianego. Może występować w wersji podbarwianej fabrycznie, lub przez klienta, w celu odróżnienia warstwy pomalowanej od niepomalowanej.
Klasyfikacja reakcji na ogień:	Wyroby pokryte impregnatem ogniochronnym UNIDREW w ilości co najmniej 260 g/m ² , zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia reakcji na ogień jako niezapalne (B-s1, d0)
Stopień rozprzestrzeniania ognia:	Do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych z wyłączeniem podłóg. Klasyfikacja dotyczy elementów drewnianych lub drewnopochodnych o grubości minimalnej 12 mm, zabezpieczonych impregnatem ogniochronnym UNIDREW. Zużycie impregnatu w ilości co najmniej 260 g/m ² . Stopień rozprzestrzeniania ognia: nierozprzestrzeniające ognia (NRO) wg. Warunków Technicznych (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 – z późniejszymi zmianami) elementy w klasie B-s1,d0 nierozprzestrzeniają ognia na podstawie klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13501-1. Klasyfikacja nie obejmuje drewna egzotycznego.
Przygotowanie impregnatu:	• Produkt dokładnie wymieszać przed użyciem. • Preparat gotowy do użytku - nie rozcieńczać!
Przygotowanie podłoża:	• Przed naniesieniem preparatu podłoże powinno być oczyszczone, pozbawione starych powłok i suche. • Impregnat ogniochronny UNIDREW należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%.
Aplikacja:	• Zabezpieczana powierzchnia powinna być czysta, tj. odtłuszczona, odpylona, pozbawiona starych powłok malarskich i sucha. • Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać.

UNIDREW
18.12.2024 r.

	• Impregnacja preparatem UNIDREW powinna odbywać się metodą powierzchniową przez smarowanie pędzlem, wałkiem, lub natrysk. • Impregnat nanosić dwu- lub trzykrotnie w ilości całkowitej co najmniej 260 g/m². • Odstępy czasowe między kolejnymi aplikacjami zależą od gatunku, wilgotności drewna, czy warunków otoczenia. Wstępnie można przyjąć odstępy czasowe ok. 2h. • Pomieszczenia, w których wykonano impregnację należy wietrzyć aż do zaniku zapachu. Zalecany czas wietrzenia wynosi 72 godziny. • UNIDREW wnika w drewno. Po zastosowaniu nie zmienia rysunku drewna i nie pozostawia śladów impregnacji na powierzchni. • Bezpośrednio po zakończeniu prac należy dokładnie oczyścić wodą narzędzia natryskowe lub pędzel.
Inne informacje, uwagi:	• Wydajność: 5 litrów umożliwi zabezpieczenie do 20,8 m² powierzchni drewna. • Trwałość zabezpieczenia impregnatem UNIDREW równa jest okresowi użytkowania zaimpregnowanych elementów przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie zaimpregnowanej powierzchni powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.
Stan techniczny	• Powłoki należy sprawdzić przynajmniej raz na 12 miesięcy. • W przypadku uszkodzeń należy ubytki uzupełnić.
Magazynowanie:	Przechowywać i przewozić w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze: powyżej 0 °C- 30°C.
Transport:	Nie stanowi zagrożenia w trakcie transportu i nie wymaga specjalnego traktowania.
Producent / Zakład produkcyjny:	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. ul. Zbożowa 2, 43-175 Wry tel. 32 218 71 85
Dostępne opakowania:	5 litrów
Dokument stworzono:	18.12.2024 r.